



Formula 998

Surt rengöringsmedel för borttagning av bl. a. cementhud, kalk och rost.

Avger inga frätande ångor, ingen flampunkt. Formula 998 lämpar sig för såväl neddoppningstank som manuell rengöring. Metaller, som behandlas med Formula 998, får en fosfathinna, vilken utgör en god grund för efterföljande målning.

Rost- och kalkbeläggningar: 1 del Formula 998 till 2-10 delar vatten (gärna varmt) pålägges, varefter lösningen får verka ca 10 min. Skölj med vatten. Vid behov upprepas behandlingen.

Betonggolv: 1 del Formula 998 till 3-5 delar vatten (gärna varmt) fördelas över hela golvet. Låt lösningen verka i minst 5 min. Spola med vatten. Neutralisera med en Power-Cleanerlösning enligt Penfloor-programmet. Rekvirera datablad för mer detaljerade upplysningar.

Aktas för frost.

UN 1805

FRÄTANDE



Innehåller fosforsyra >30%, butylglykol 5-10%. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

Bacca ByggKemi AB



Adress

Orrekulla Industrigata 30A
425 36 Hisings Kärra

Telefon: +46 (0)31 570080

Telefax: +46 (0)31 570084

Org.nr: 556756-0858

e-post: bacca@bacca.se

Säte: Västra Götalands Län

www.bacca.se